


無塩耐寒剤

無塩耐寒剤シリーズ  
セントラルエース  
CIC粉末耐寒剤



セントラル工業株式会社

# セントラルエース (無塩・液体)

## モルタル・コンクリート用耐寒剤

ホルムアルデヒド放散等級区分

F☆☆☆☆登録商品

(社)日本建築仕上材工業会  
登録番号0511028



### 特徴

セントラルエースは、塩化カルシウム系と異なり、特殊無機モノマーを主成分とした耐寒剤で塩化物は全く入っておりません。

本剤の混入によりモルタル・コンクリートは、氷点降下の作用で不凍性を帯び、凍結を防止し完全に硬化いたします。

### 効力と特徴

1. セメントの練り水に混入するだけで、防凍早強となります。
2. 予想される最低気温により使用量を適宜水にて調整できます。
3. 一般に耐寒剤として用いられている塩化カルシウム系と異なり、鉄材等を腐食させるような弊害はありません。
4. 各種のセメントに応用でき、荒壁の耐寒にも有効です。

### 使用法

使用量は、予想される最低気温により3~6%の範囲にて、練り水に希釈してご使用ください。

#### 温度差による使用法

予想される最低気温	セメント重量に対する%
零下 5°Cまで	3 %
零下 10°Cまで	6 %

#### ■モルタルの場合

調 合 (セメント:砂)	塗り厚	1缶で塗れるモルタルの量	
		3 %使用	6 %使用
1:2	15mm	約60㎡ (0.90m <sup>3</sup> )	約30㎡ (0.45m <sup>3</sup> )
1:3	15mm	約84㎡ (1.26m <sup>3</sup> )	約42㎡ (0.63m <sup>3</sup> )

#### ■コンクリートの場合

調 合	1缶で打ち込めるコンクリートの量	
	3 %使用	6 %使用
標準配合	約2.0m <sup>3</sup>	約1.0m <sup>3</sup>

### 使用上の注意

1. セントラルエースは単位水量の一部となりますので、使用量に応じて練り水を補正してください。
2. コンクリート打設時の温度はおよそ10°C~20°Cにしてください。
3. 養生シートを用いてコンクリートの打ち込み温度が10°C~0°Cに冷えるまでの時間を10時間以上確保してください。
4. 多量に混和されますと耐寒性能は上がりますが、強度への悪影響が考えられますので、ご利用の際はご注意ください。

# CIC粉末耐寒剤 (無塩タイプ)

## モルタル・コンクリート用耐寒剤

ホルムアルデヒド放散等級区分

F☆☆☆☆登録商品

(社)日本建築仕上材工業会  
登録番号0511029



## 特徴

1. 白色粉末の無塩タイプですから、鉄材等の腐食がありません。
2. 各種のセメントに対応でき、荒壁の耐寒にも有効です。
3. 用途に応じて、2種類から選べます。  
☆9kg入り ☆1.2kg×16袋入り(セメント25kg 2袋に1袋)

## 使用法

標準配合のモルタル・コンクリートの中に粉末耐寒剤を入れ、十分な空練り後、水を加えて攪拌します。  
耐寒効果を上げるため、やや硬練りしてください。  
また、耐寒モルタル・コンクリートの練り置きは避けてください。

## 使用量

### ■予想最低気温による使用量の目安

予想される最低気温	セメント重量に対する%	粉末耐寒剤の量
零下 10℃まで	2.4% ~ 3%	セメント25kgに0.6~0.75kg
零下 10℃以下	5% ~ 6%	セメント25kgに1.2~1.5kg

### ■モルタルの場合 (9kg 1袋で塗れるモルタルの量)

調 合(セメント:砂)	塗り厚	零下10℃まで	零下10℃以下
1:2	15mm	約42㎡	約21㎡
1:3	15mm	約54㎡	約27㎡

### ■コンクリートの場合 (9kg 1袋で打てるコンクリートの量)

調 合	零下10℃まで	零下10℃以下
標準配合	約1.2㎡	約0.6㎡

## 使用上の注意

1. 粉末耐寒剤は水に溶解して使用しないでください。
2. 極低温では耐寒性能を補うためシート養生などを併用してください。
3. コンクリート打設時の温度はおよそ10℃~20℃にしてください。
4. 養生シートを用いてコンクリートの打ち込み温度が10℃~0℃に冷えるまでの時間を10時間以上確保してください。
5. 多量に混和されますと耐寒性能は上がりますが、強度への悪影響が考えられますので、ご利用の際はご注意ください。

## セントラル商品



**CIC防水剤**  
18kg・9kg・4.5kg・1.8kg・500ml  
モルタルの防水・防湿用



**CIC急結剤**  
18kg・9kg・4.5kg・1.8kg・500ml  
セメントの急速硬化用



**セントラルエース(無塩) 18kg**  
**CIC粉末耐寒剤(無塩) 9kg・1.2kg**  
低温時のコンクリート・モルタルの凍結防止用、  
セメントの硬化促進用



**CIC耐寒剤(塩カルタイプ)**  
18kg・4.5kg・1.8kg・500ml  
低温時のコンクリート・モルタルの凍結防止用、  
セメントの硬化促進用



**CIC接着剤(セメントノロタイプ)**  
18kg・4.5kg・1.8kg・500ml  
モルタル・コンクリート密着用



**CIC止水剤**  
20kg・4kg  
接着性瞬結止水セメント



**CIC万能剥離剤**  
18L・4.5L・500ml  
金枠・木枠両用(原液使用)



# セントラル工業株式会社

〒335-0031  
埼玉県戸田市美女木4-5-15  
TEL(048)424-0011  
FAX(048)424-0013  
ホームページ <http://www.cic1999.com>  
Eメール [info@cic1999.com](mailto:info@cic1999.com)

### PL法に基づく記載

用途	●セメント混合剤(セメント関連以外には絶対使用しないでください)
取り扱い上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●酸性物質または、ロダン化合物を含む混和剤と併用すると有毒ガスを発生する恐れがあります。絶対に混合しないでください。</li> <li>●飲まないでください。</li> <li>●目に入ると強い刺激とともに炎症を起こします。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。</li> <li>●皮膚に触れると炎症を起こします。取り扱う際は保護手袋(ゴム手袋等)を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。</li> <li>●子供の手の届かない所に置いてください。</li> <li>●使用する際は、標準使用量を厳守してください。</li> <li>●火気に近づけないようにして下さい。</li> </ul>
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目に入った場合は、ただちに多量の水で15分以上洗浄し、医師の診断を受けてください。</li> <li>●皮膚に触れた場合は大量の水で洗浄してください。</li> <li>●飲み込んだ場合はただちに医師の診断を受けてください。</li> </ul>
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凍結・直射日光を避けて保管してください。</li> <li>●他の容器に小分けして保管しないでください。</li> </ul>
廃棄上の注意	●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。

このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。製品改良等によりことわりもなく仕様変更をすることがありますのでご了承ください。カタログ記載の数値は、実際の現場での結果を保証するものではありません。

### 特約店

**SUNHIT 株式会社サンヒット商会**

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1  
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728  
商品ページは[こちら](#) 当社HPは[こちら](#)