



BD発泡ウレタン

穴埋め充填・断熱・結露防止
手軽に使える一液型・エコノミータイプ


逆向き使用、使い切りタイプ



- 
- ① 充填部のホコリ・油分などを十分取り除いてください。
 - ② 施工する箇所以外に付着しないよう、必ずマスキングテープ・シートなどで必要な箇所は養生してください。
 - ③ 本品は湿気（水分）と反応して発泡硬化しますので、必要に応じ施工箇所を霧吹きなどを使い水で軽く湿らせてください。
 - ④ チューブを缶本体にしっかり取り付けてください。
 - ⑤ 本品を使用直前に上下に20回以上よく振ってください。

- 
- ⑥ 逆向きで使用してください。（上向き・横向きで使用の場合は先にガスが出た後、液が出てきます。この場合、液が残ることがあります。）
 - ⑦ ドア枠・窓枠などの施工の場合、枠がフォームの圧力で変形しないように、必ず支え棒を使ってください。（24時間は入れておいてください。）
 - ⑧ 完全硬化後、不要なウレタンフォームの部分をカッターナイフなどで切り取り、必要に応じて塗料（油性・水性）やパテ処理をしてください。

<火気と高温に注意>

- 
- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気などの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
 - ④ 火の中に入れてはいけないこと。
 - ⑤ 使い切った捨ててください。
 - ⑥ 本品の加熱・加温は絶対にしてはいけません。
- 高圧ガス：LPG、DME

火気厳禁 第四類第四石油類
種類：ウレタン系発泡樹脂
成分：ポリジフェニルメタンジイソシアネート系プレポリマー
(4,4' ジフェニルメタンジイソシアネートを1%以上含有)
充填ガス：LPG、DME

逆向使用



使い切りタイプ

JAIA★★★★
4VOC基準適合



BD発泡ウレタン	
340ml (24本/ケース)	
発泡量	約12L
発泡体積(理論値)	Φ20mm×約40m
JANコード	4943909470009
750ml (15本/ケース)	
発泡量	約30L
発泡体積(理論値)	Φ20mm×約90m
JANコード	4943909471013
タックフリータイム	約8分
切断可能時間	約50分
色調	アイボリー
耐寒耐熱性	-40℃～+90℃
耐薬品性(20℃・30日)	変化無し

bud ポント商事株式会社

- | | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| 第一事業部 | 〒101-0054 | 東京都千代田区神田錦町3-11 | TEL 03-3293-7101 FAX 03-3293-4905 |
| 第二事業部 | 〒101-0054 | 東京都千代田区神田錦町3-11 | TEL 03-3293-7211 FAX 03-3293-7217 |
| 第三事業部 | 〒101-0054 | 東京都千代田区神田錦町3-11 | TEL 03-3293-7214 FAX 03-3293-7225 |
| 第四事業部 | 〒101-0054 | 東京都千代田区神田錦町3-11 | TEL 03-3293-7214 FAX 03-3293-7225 |
| 東関東営業所 | 〒276-0046 | 千葉県八千代市大和田新田672-4 | TEL 047-458-9741 FAX 047-458-9748 |
| 九州営業所 | 〒812-0887 | 福岡県福岡市博多区三筑1-1-10 | TEL 092-589-3290 FAX 092-589-3299 |
| 東北営業所 | 〒963-8052 | 福島県郡山市八山田5-15 B棟102号 | TEL 024-927-4451 FAX 024-932-5811 |

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巣鴨 1-15-1
TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728
商品ページは[こちら](#) 当社HPは[こちら](#)