

BDハイスペック発泡ウレタン

穴埋め充填・断熱・結露防止
手軽に使える一液型・エコノミータイプ

360度自由自在噴射、使い切りタイプ




【使用方法】

缶が著しく冷えている場合

使用最適温度は20~25℃です。40℃以下のお湯につけるか、環境温度が15~30℃前後の場所で2~3時間ほど放置してください。
※ガスバーナーやストーブなどで急激に加温すると破裂する可能性があり大変危険ですので絶対に行わないでください。

ノズル使用时

1. 缶を20回以上振ってください。
ノズルを装着する前に缶をよく振ってください。
(特に冬場はよく振ってからご使用ください)
2. ノズルのヒンジ部分を曲げてください。
3. 缶のバルブにノズルを奥までねじ込んで取付けます。
4. 乾燥がひどい時には施工部に霧を吹き付けてください。
5. ノズルのレバーを引くと吐出されます。
(360°タイプですので、どんな角度でも吐出します。
また、吐出してから硬化後、約2倍に発泡しますので、
充てん量に気を付けてください)



<火気と高温に注意>



高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気などの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れてはいけないこと。
- ⑤使い切って捨てること。
- ⑥本品の加熱・加温は絶対にしないでください。

高压ガス:LPG,DME

火気厳禁 第四類第四石油類

種類:ウレタン系充てん材

成分:ポリジフェニルメタンジイソシアネート系プレポリマー

360度自由自在



JAIA★★★★
4VOC基準適合



BDハイスペック発泡ウレタン

515ml (12本/ケース)	
発泡量	約30ℓ
発泡体積(理論値)	Φ20mm×約90m
JANコード	4943909471013
タックフリータイム	約8分
切断可能時間	約50分
色調	アイボリー
耐寒耐熱性	-40℃~+90℃
耐薬品性(20℃・30日)	変化無し

SUNHIT 株式会社サンヒット商会

東京都豊島区西巢鴨 1 - 15 - 1

TEL 03-3915-0706 FAX 03-3915-0728

商品ページは[こちら](#) 当社 HP は[こちら](#)