

Product Lineup

● 外板・デッキ部



ルビーアクリル

超速乾性
アクリルアルキッド系
各色



ハイマリン

FRP用合成ゴム系



● 船底部



ニューシーロン

加水分解型



祝船

加水分解型
(あざやかタイプ)



クリーンコート

水和分解型



● プロペラ部

新ペラコート

プロペラ・シャフト
防汚塗料
クリア



漁船用塗料 製品リスト

○船底塗料

ニューシーロン

色 レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン
容量 20kg, 4kg, 2kg 塗装面積 約15㎡/4kg
塗装間隔 4時間以上 没水時間 5時間以上

祝 船

色 レッド、ブルー、ホワイト、ブラック
容量 20kg, 4kg, 2kg 塗装面積 約27㎡/4kg
塗装間隔 5時間以上 没水時間 10時間以上

クリーンコート

色 レッド、ブルー
容量 20kg, 4kg, 2kg 塗装面積 約16㎡/4kg
塗装間隔 6時間以上 没水時間 8時間以上

○外板・デッキ用

ルビーアクリル

色 各色(調色できます) 乾燥時間 約1時間
容量 16kg, 4kg 塗装面積 約30㎡/4kg
すべり止め加工(ノンスキッド)もできます。

ハイマリン(外板部用)

標準色 白, 空色(746), ファーストグリーン, 新若草色
容量 20kg, 4kg, 2kg 塗装面積 約30㎡/4kg
ご指定色の調色できます。 乾燥時間 約4時間

○プロペラ・シャフト用

新ペラコート

色 クリヤー
容量 100gセット
塗装間隔 主剤塗布後 30分(夏場), 1時間(冬場)

ご使用上の注意点

- ・塗装前の下地処理は念入りに行ってください。
旧塗膜に付着した海中生物や汚れをスクレーパーで除去し、清水で表面の塩分を完全に洗い流してください。素地が露出しているところには、サンドペーパーがけします。下地処理が不十分だと塗料が付着しなかったり、はがれ落ちてしまう恐れがありますのでご注意下さい。
- ・シンナーは必ず専用シンナーをご使用ください。
ホームセンターなどで市販されている塗料用シンナーでは溶解せず、塗料がご使用できなくなる恐れがあります。
- ・他社の塗料とは決して混ぜ合わせないで下さい。
塗料本来の特性が十分に発揮されなくなってしまいます。
- ・船底塗料の効果は膜の厚みによって大きく左右されます。
特に水流圧のよくかかる部分である船首、船尾、喫水部などは厚めに塗装してください。重ね塗りをされる際には、塗装間隔を必ず守ってください。塗料の表面だけが乾燥したような状態で何層にも重ね塗りしていくと、塗膜のヒビやはがれの原因になります。
- ・塗料をご使用の前には、よく攪拌してください。
特に船底塗料は防汚成分が下に沈殿している場合があります。
攪拌が不十分ですと本来の防汚効果が得られませんのでご注意下さい。
- ・船底塗料の塗装後は必ず没水までの時間を守り、船体を乾燥させてください。塗料が十分に中まで完全に乾いた状態になる前に船を下架させますと、塗料がはがれる原因になります。

石川ペイント株式会社

本社 〒532-0031 大阪市淀川区加島4-18-31
TEL(06)6301-5431 FAX(06)6306-0272
東京営業所 〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根1371-1
TEL(048)996-0041 FAX(048)996-0031
名古屋営業所 〒457-0047 名古屋市南区城下町3-2
TEL(052)821-8236 FAX(052)821-7722
福岡営業所 〒812-0066 福岡市東区二又瀬19-24
TEL(092)611-3425 FAX(092)611-3427